Физико-механические показатели керамических изделий, производимых ООО «АТЕМ»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА		145*595*9,5 ГРЕС ГЛ. РЕК.	300*300*8 ГРЕС ГЛ.	400*400*9 ГРЕС ГЛ.	ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН		100*100*7	200*200*7	200*300*7	250*450*8,5	275*400*8	295*595*9.5
	ДСТУ Б В.2.7-117-2002	EN 176 BI	ПАРАМЕТРЫ "АТЕМ"			ГОСТ 6141-91	EN 159 BIII	ПАРАМЕТРЫ "АТЕМ"					
1	2	3	6	8	12	13	14	15	16			17	18
Длина и ширина Допустимое отклонение среднего значения для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственных размеров	± 1,5 мм	±0,75%	- 0,1 мм +0,1 мм	- 0,3 мм +0,8 мм	- 0,3 мм +0,9 мм	± 0,8%	± 0,5%	±0,1%	±0,1%	± 0,12%	± 0,12%	± 0,12%	± 0,12%
Допустимое отклонение среднего значения для каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего значения 10 образцов	≤ 2,0 мм	0,5%	≤ 0,1 мм	≤ 0,8 мм	≤ 0,9 мм	≤ 1,5 мм	± 0,3%	≤0,2мм	≤0,3мм	≤0,4мм	≤0,4мм	≤0,4мм	≤0,4мм
Максимальное отклонение от плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, расчитанной согласно производственным размерам	≤ 1,5 мм	0,5%	< 0,2 мм	< 0,8 мм	< 1,0 мм	≤ 0,8 мм	- 0,3% + 0,5%	≤0,2 мм	≤0,3 мм	≤0,5 мм	≤0,6 мм	≤0,6 мм	≤0,6 мм
Водопоглощение: - неглазурованной плитки - глазурованной плитки	≤ 3,5% ≤ 4,5%	≤ 3% ≤ 3%	0,1÷0,5%	0,1÷0,5%	0,1÷0,5%	- ≤ 24%	- ≥ 10%	12÷15%					
Степень износоостойкости - устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки - устойчивость к истиранию глазурованной плитки	0,18 г/см² 1÷4 класс	≤ 205 мм³ 1÷4 класс	4 класс	4 класс	4 класс	- не нормируется	- не нормируется	-					
Морозостойкость	≥25 циклов	требуется	-	-	-		-	-					
Предел прочности при изгибе, Мпа, для плиток толщиной: - ≤ 9 мм - > 9 мм	≥ 28 ≥ 25	≥ 27	47÷50	44÷49	49÷55	≥ 15	≥ 15 ≥ 12	25,0÷27,0					

УПАКОВКА											
Толщина номинальная, мм		9,5	8,0	9,0		7,0	7,0	7,0	8,5	8,0	9,5
Количество плитки на поддоне, м²		49,6	61,2	76,8		69,12	88,0	107,52	74,46	89,1	50,56
Количество коробок на поддоне, шт.		32	40	48		72	88	64	51	54	32
Вес поддона брутто, кг		980,0	1020,0	1410,0		768,0	1060,0	1300,0	1101,0	[illegible]	[illegible]
Количество плитки в коробке, м²		1,55	1,53	1,6		0,96	1,0	1,68	1,46	1,65	1,58
Количество плитки в коробке, шт.		18	17	10		96	25	28	13	15	[illegible]
Средний вес коробки брутто, кг		30,0	25,0	29,0		10,5	11,9	20,0	21,0	22,0	25,5

"МЕТАКО"